

GORI 691-32-5000 FLEX

Technický list

GORI 691-32-5000 FLEX je vodovzdorný a vysoce flexibilní tmel s faktorem roztažnosti až 900 %.

Je vhodný zvláště pro utěsňování a vyplňování frézovaných drážek a spojů tvaru V u dřevěných spojů nebo u spojů s kombinací dřevo-hliník a dřevo-cihlové zdivo.

V exteriéru nikdy nepoužívat jako finální nátěr bezbarvý lak.

Složení:	Syntetická pojiva Doplňkové přípravky Voda
Vlastnosti:	Hustota: cca. 1,5 g/ml Obsah pevné látky: cca. 74 % w/w Teplota vznícení: Nehořlavý. Lesk: Mat až saténový lesk.
Velikost balení:	V tubách po 320 ml.

Technická data pro použití

Použití: GORI 691-32-5000 FLEX je výrobek na vodní bázi určený pro dřevěná okna, dveře a okenice. GORI 691-32-5000 FLEX se používá ve spojení s ošetřováním pomocí systému GORI.

Po provedení základního nátěru přípravkem GORI 615 jsou otevřené spoje tvaru V nebo frézované drážky ošetřeny přípravkem GORI 691-32-5000 FLEX. Konečné ošetření se provádí přípravkem GORI 660

Způsob nanášení:	S tmelovacím nožem.
	Optimální teplota pro výroby a okolí: 18-22 °C Nepoužívejte při teplotě nižší než 6 °C.
	Optimální relativní vlhkost: cca. 50 %
	Zajistěte, aby opracovaný povrch byl čistý, suchý a bez prachu a mastnoty.
	Obsah vlhkosti ve dřevě musí být cca. 13 % a by nemel přesahovat 15 %.

Doba schnutí:	Závisí na kvalitě a nasákavosti ošetřovaného povrchu.
Čištění:	Další ošetření se může aplikovat až po zaschnutí GORI 691-32-5000 FLEX, kdy bude mít čistý, transparentní vzhled.
Skladování:	Polévací zařízení lze vyčistit vodou.
Ochrana zdraví a bezpečnost:	GORI 691-32-5000 FLEX musí být skladován při teplotě nad +5 °C. Trvanlivost neotevřených balení je cca. 24 měsíců od data výroby. Balení po použití neprodyšně uzavřít. Neskladovat společně s potravinami nebo krmivem.
Ochrana zdraví a bezpečnost:	Podle běžných podmínek zaházení se nátěrovými látkami dřevin. Další informace naleznete v bezpečnostním listu materiálů.

www.industry.dyrup.com

Dyrup A/S
Gladsaxevej 300
DK-2860 Søborg
Denmark
Tel: +45 39 57 93 00
Fax: +45 39 57 93 93

GORI® is a registered
trademark of Dyrup A/S
Copyright© Dyrup A/S
01-03-2009

Výše uvedené informace jsou dány dle našeho nejlepšího vědomí a na základě nejnovějšího technického stavu. Jsou nezávazné a neosvobozují kupujícího a zpracovatele svých povinností, vyzkoušet si naše produkty vlastním testem na způsob použití a postup. Z důvodů různorodých možností použití a zpracování se však musí vyloučit odpovědnost a závaznost.

