

GORI 691 V-Joint Protection

Technický list

GORI 691 V-Joint Protection je průmyslový výrobek na vodní bázi určený pro ochranu spojů tvaru V a míst s příčným řezem na dřevěných oknech, dveřích, okenicích, fasádních panelech atd.

GORI 691 V-Joint Protection je k dispozici bezbarvý a v bílé barvě.

Po provedení základního nátěru nebo přechodného ošetření nastříkáním jsou spoje tvaru V a místa s příčným řezem ošetřena přípravkem GORI 691 V-Joint Protection.

V exteriéru nikdy nepoužívat jako finální nátěr bezbarvý lak.



Složení:	Syntetická pojiva Doplňkové přípravky Voda		
Vlastnosti:	Hustota:	Bezbarvý	cca. 1,1 g/ml
		Bílý	cca. 1,2 g/ml
	Obsah pevné látky:	Bezbarvý	cca. 35 % w/w
		Bílý	cca. 48 % w/w
	Teplota vznícení:	Nehořlavý.	

Velikost balení: Láhev 250 ml s postřikovací tryskou a 300 ml kazety.

Technická data pro použití

Použití: Ochrana spojů tvaru V u dřevěných oken, dveří, okenic, fasádních panelů atd.

Způsob nanášení: Sejměte ochranné víčko. Uřízněte trysku pod kosým úhlem. Velikost ústí trysky by neměla být větší než 2 mm. Stiskněte lehce výrobek GORI 691 V-Joint Protection. Potom uhladte tmel tmelovacím nožem nebo prstem. Případné přebytečné množství odstraňte. Místa příčného řezu, např. na fasádních panelech, se ošetřují štětcem.

Optimální teplota pro výrobky a okolí: 18-22 °C
Nepoužívejte při teplotě nižší než 10 °C.

Optimální relativní vlhkost: cca. 50 %

Zajistěte, aby opracovaný povrch byl čistý, suchý a bez prachu a mastnoty.

Obsah vlhkosti ve dřevě musí být cca. 13 % a by nemel přesahovat 15 %.

Teoretická spotřeba: Přibližně 10 g / běžný metr se spojem tvaru V 2 mm.

Doba schnutí:	Provedte přestříkání asi po půl hodině.
Čištění:	Polévací zařízení lze vyčistit vodou.
Skladování:	GORI 691 musí být skladován při teplotě nad +5 °C. Trvanlivost neotevřených balení je cca. 24 měsíců od data výroby. Balení po použití neprodyšně uzavřít. Neskladovat společně s potravinami nebo krmivy.
Ochrana zdraví a bezpečnost:	Podle běžných podmínek zaházení se nátěrovými látkami dřevin. Další informace naleznete v bezpečnostním listu materiálů.